

SPRINT

GUÍA DE COLORES DE FONDO FILLER 2K HS





VOC 2004/42 IIb (c) (540) 540		PESO	VOLUMEN
U1	WHITE U1	1000 gr.	100 % directo
U12	WHITE U1 BLACK U3	800 gr. 200 gr.	Mezcla 4:1
U2	WHITE U1 BLACK U3	500 gr. 500 gr.	Mezcla 1:1
U23	WHITE U1 BLACK U3	200 gr. 800 gr.	Mezcla 1:4
U3	BLACK U3	1000 gr.	100 % directo

Colores sólidos:



Colores metálicos y perlados

PROPORCIONES DE CATALIZACIÓN PESO:

CATALIZACIÓN	Catalizadores HD7/HD6	PROPORCIÓN: 5:1 volumen 13% peso
		
DILUCIÓN	Disolvente D10	DISOLVENTE: 10 - 20% Peso / volumen
		

CANTIDAD DE FILLER HS	CATALIZADOR	DILUYENTE
200 gr.	26 gr.	20 - 40 gr.
400 gr.	52 gr.	40 - 80 gr.
600 gr.	78 gr.	60 - 120 gr.
1000 gr.	130 gr.	100 - 200 gr.

* Los tiempos de secado pueden variar dependiendo del espesor aplicado y de la humedad ambiental.